

Dolin

8048.01 - 8048.09



Produkt

Vorhangstoffe

Beschreibung

Helle Strukturmischung

Zusammensetzung

100% schwer entflammbares Polyester

Breite

± 140 cm, ± 55 inches

Gewicht

± 407 gr/m², ± 13 oz/yd¹

Schallabsorption

ISO 354, alpha w

0.85 (pleated)

Visueller und thermischer Komfort

EN 410/EN 14501

Test available

Brandschutzklasse

NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass

EN 13773 , Class 1

BS 5867-2 , Type C

NF P 92/503-507 , M1

DIN 4102 , B1

Übereinstimmung , Pass

UNI VF 8456-8457 , Classe 1

CAN/ULC S109 , Pass

IMO 2010 FTP part 7 , Pass

Farbechtheit

ISO 105-X12

wet 4-5 (scale 1-5) / dry 4-5 (scale 1-5)

AATCC 8 (solids)

wet 5 (scale 1-5) / dry 5 (scale 1-5)

Lichtechtheit

ISO 105-B02

6 (scale 1-8)

AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3

5 (scale 1-5)

Schiebewiderstand

ISO 13936-2

warp 5.5 mm / weft 4.7 mm

ASTM D434

warp 32 lbs / weft 30 lbs


Labels



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100
507-0023
Hohenstein HTTI



Baustoffklasse schwerentflammbar
DIN 4102, B1

Pflege & Instandhaltung




Dolin

Shrinkage 30° - warp -2.8%
Shrinkage 30° - weft -1%


Shrinkage 70° - warp -2.8%



8048.01



8048.02



8048.03



8048.04



8048.05



8048.06



8048.07



8048.08



8048.09